

Technische Information

VIALIT SA-LIT P



Produkt	VIALIT SA-LIT P - ist ein speziell für das Remix-Verfahren entwickeltes polymermodifiziertes Regenerierungsmittel auf Bitumenbasis mit ausgezeichneten Haftverhalten.
Anwendungsbereiche	VIALIT SA-LIT P wird bei folgenden Arbeiten angewendet. Anwendungsbereiche und Merkmale: <ul style="list-style-type: none">⇒ Nahtsanierung⇒ Spurrinnenverhüllung⇒ Sanierung von Rissen⇒ Sanierung von bituminösen Schichten.
Farbton	Schwarz
Lieferform	Lieferung VIALIT SA-LIT P Blechbinde 28 kg 18 Stück pro Palette Sonderbinde auf Anfrage
Lagerfähigkeit	Aufbewahrung nur in gut durchgelüfteten Räumen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist bei kühler und trockener Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.
Materialverbrauch	Je nach Anwendungsfall.

Technische Information

VIALIT SA-LIT P



Verarbeitungshinweise

VIALIT SA-LIT P vor der Einmischung in das Fräßgut sollte **VIALIT SA-LIT** auf etwa 80°C erwärmt werden. Das Fräßgut sollte etwa 160°C heiß sein. Es ist darauf zu achten, dass beide Komponenten gut vermischt werden.

Schutzmaßnahmen

Gefahrstoffverordnung:

Bei der Verarbeitung sind die Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde sowie die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften zu beachten.

Allgemeine Daten

Konsistenz: dickflüssig
Dichte bei 20°C: ca. 960 kg/m³
Reinigungsmittel: Vialit Bio 3.10 oder Vialit Lösonit Lösekonzentrat
Flammpunkt: > 200 °C

Bitte beachten

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung und von der Beachtung der Schutzrechte Dritter. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.