



## TECHNISCHES MERKBLATT



# Vialit VIAMAC Kaltmischgut 2/5 Lose Ware

### Art des Produktes

Gebrauchsfertiges, teerfreies, kalt einbaufähiges, lagerfähiges Asphaltmischgut in den Kornbereich 2/5 erhältlich.

### Anwendungsgebiete

Mischgut für den Straßenunterhaltungsdienst der Kommunen und der Länder, für Baustoffhandel zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von Einbaunähten, Nacharbeiten von Fertigeriefen, Ausbessern von Frostaufbrüchen, Schlaglöchern.

Geeignet zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten.

Für hochbelastete Straßen bzw. eine Güte wie Asphaltbeton benötigt wird empfohlen wir **REphalt (lösemittelfrei)**.

### Eigenschaften

- **VIAMAC** wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert. Durch Verdichtung und Verdunstung erreicht das Mischgut in kurzer Zeit seine Endhärte.
- **VIAMAC** wird kalt eingebaut und ist bei nahezu allen Witterungsbedingungen anwendbar, auch bei Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen.
- **VIAMAC** enthält hochwertige Haftmittelzusätze..
- **VIAMAC** kann lange gelagert werden.
- **VIAMAC** Reparaturflächen sind sofort nach Herstellung befahrbar.
- **VIAMAC** ist frei von Teerbestandteilen. Es ist damit umweltverträglich und kann später als Ausbaupasphalt ohne Einschränkung wiederverwendet werden.

### Verarbeitungshinweise

**VIAMAC** läßt sich leicht und problemlos im Handeinbau verarbeiten. Die Unterlage muß tragfähig und sauber sein, der Untergrund darf feucht sein. **VIAMAC** etwas überhöht einbauen, mit Schaufel oder Handstampfer verdichten und leicht mit Sand oder 1/3 Edelsplitt abstreuen.

Einbaudicke je nach Körnung: 2 - 5 cm

Für Ausbesserungen unter 2 cm Dicke sowie Betonunterlagen empfehlen wir **REphalt**

Die ausgebesserten Flächen sind sofort befahrbar bzw. begehbar. In der kalten Jahreszeit wird die Verarbeitung erleichtert, wenn das Material vor dem Einbau bei Raumtemperatur eingelagert wird.



## TECHNISCHES MERKBLATT

### Technische Daten

Anzahl der Komponenten:	1
Bindemittel:	Straßenbaubitumen
Dichte im verdichteten Zustand:	ca. 1.900 kg/m <sup>3</sup>
Reinigungsmittel:	<b>VIALIT Lösunit</b>

### Lieferform

Lose Ware

### Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit:	Lose ca. 3 Monate
Lagertemperatur:	nicht frostempfindlich.

### Kennzeichnung

GefStoffV:	kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV
Gefahrklasse VbF:	entfällt.

### Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metall- bzw. Kunststoffrecycling zugeführt werden.  
Abfallschlüssel: 17 0302 Asphalt,

**Mitgeltende Unterlagen sind die Regelwerke in der gültigen Fassung bei der Erstellung dieses Merkblattes.**

---

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

---

**Deutsche Vialit Gesellschaft mbH**  
Maarstraße 100 • 53227 Bonn-Beuel • Tel: 0228 – 40067-0  
Fax: 0228 – 40067-25 • Email: info@vialit.de